




ZASTOSOWANIE

- Posadzki przemysłowe
- Place manewrowe i drogi
- Prefabrykaty betonowe
- Płyty fundamentowe na palach

WYMIAR

- Długość 50 mm $\pm$ 7,5%
- Średnica 0,65 mm $\pm$ 7,5%
- Smukłość (l/d): 77
- Kształt: okrągły, zakończenie haczykowane



WŁAŚCIWOŚCI

- Wytrzymałość na rozciąganie (Rm): 1200 $\pm$ 7.5% MPa
- Moduł Younga: 210 $\pm$ 15% GPa
- Ilość włókien: 7677 sztuk/kg
- Minimalne dozowanie: 15 kg/m³



1301-CPR-2417
EN 14889-1



ISO 9001:2015

KORZYŚCI

- Łatwość i szybkość użycia
- Oszczędność czasu i minimalizacja kosztów
- Poprawa bezpieczeństwa w miejscu pracy
- Mniejsza ilość pęknięć w stosunku do tradycyjnych metod zbrojenia
- Ekologiczne opakowanie ulegające rozkładowi



SKŁADOWANIE



OPAKOWANIE



Pudełko 20kg



Worek 10 kg
Worek 20 kg



0.5 tony/ 0.6 tony
Big Bag 1 tona/1.2 tony